

Kiilto Protec Hardwax



Для захисту дерев'яної підлоги, обробленої оливою для паркету Kiilto Parquet Oil. Створює на поверхні тонкий захисний шар, що не потребує особливого догляду і забезпечує тривалий захист та довговічність.



- Природне й довговічне покриття.
- Надзвичайно економна: 20–30 м²/л.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Олива Protec Hardwax Oil застосовується для захисту поверхонь, оброблених оливою для паркету Parquet Oil.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

НОВА ПІДЛОГА, ОБРОБЛЕНА ОЛИВОЮ:

нанесіть оливу для паркету Kiilto Parquet Oil на підлогу згідно з інструкціями. Дайте їй просохнути протягом щонайменше 12 годин. Для екзотичних видів деревини на кшталт мербау й венге час просихання буде довшим. Якщо час просихання буде занадто коротким, шар Parquet Oil розчиниться в оливі Protec. Перед нанесенням Kiilto Protec приберіть пил пирососом або ганчіркою. Перед використанням дайте оливі Protec пристосуватися до навколишньої температури й добре перемішайте її палицею. Налийте Protec у лоток для фарби й нанесіть тонкий рівний шар вздовж волокна деревини за допомогою мохерового ролика з коротким ворсом або якісної щітки, щоб уникнути утворення смуг. Продовжуйте обробляти невеликі ділянки одна за одною, а коли шари почнуть перекриватися, наносьте наступний шар на вологий попередній. Перед експлуатацією залишіть підлогу просохнути протягом щонайменше 16 годин.

ПІДЛОГА, ЩО ВЖЕ БУЛА ОБРОБЛЕНА ОЛИВОЮ ДЛЯ ПАРКЕТУ KIILTO PARQUET OIL:

ретельно промийте поверхню й за необхідності нанесіть оливу Kiilto Parquet Care Oil. Перед нанесенням Protec дайте оливі просохнути протягом щонайменше 12 годин. Нанесіть Protec у такий самий спосіб, як і на нову підлогу, оброблену оливою.

НОВА ДЕРЕВ'ЯНА ПІДЛОГА (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ЕКЗОТИЧНИХ ВИДІВ ДЕРЕВИНИ):

нанесіть тонкий шар Protec на чисту дерев'яну поверхню вздовж волокна деревини. Дайте просохнути протягом 6–8 годин. Обережно відшліфуйте поверхню сіткою/диском із розміром зерна 240. Ретельно приберіть шліфувальний пил. Нанесіть другий шар так само, як і перший. Дайте просохнути протягом щонайменше 16 годин, бажано більше.

Під час процесу нанесення й висихання забезпечте відповідне провітрювання приміщення.

Після використання інструменти необхідно зберігати у вологому стані в металевому контейнері або промити уайтспіритом, адже існує ризик самозаймання.

ОНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНОЇ ПОВЕРХНІ:

обережно промийте зношену поверхню й дайте їй просохнути. Відшліфуйте поверхню диском із розміром зерна 240. Ретельно приберіть

ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ	40–60 %
СТУПЕНІ БЛИСКУ	Матовий
ШВИДКІСТЬ ЗАТВЕРДІННЯ	Дозволений незначний рух через 16 годин після висихання (за температури +20 °C і відносної вологості 50 %). Повна міцність покриття досягається через 2–3 дні.
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	+18... 24 °C
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Замерзає
ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ	7 ± 2 % від маси
ВИТРАТА	20–30 м ² /л
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	1 л
ЗБЕРІГАННЯ	3 роки за умови зберігання в контейнері, що не відкривався, за температури вище +1 °C.

пилососом шліфувальний пил. Нанесіть тонкий шар оливи Protec згідно з інструкціями й дайте їй просохнути протягом щонайменше 16 годин.

УВАГА! Деякі типи гуми в килимах і протиковзних матеріалах можуть містити пластифікатори, що можуть викликати перманентні пошкодження поверхні й кольору захисного шару.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи. Наша система управління якістю гарантує високу якість наших продуктів. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи. Для правильного використання продукту користувач повинен ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт і посібником із норм проведення робіт, якщо такі надаються.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо утилізації продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.